



Bona Natural Primer

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Preserva el aspecto de la madera virgen.



Bona Natural Primer es una imprimación tintada al agua para suelos de madera no tratados concebida para preservar el aspecto de la madera virgen sin tratar. Se puede aplicar en una o dos capas para lograr el aspecto deseado. La fórmula sumamente flexible se ha diseñado para facilitar su aplicación con rodillo.

Para realzar el aspecto no tratado, combine Bona Natural Primer con Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Mate, Bona Mega ONE Extra Mate o Bona Wave Extra Mate.

- Aspecto de la madera clara, sin tratar.
- Aplicación sencilla con rodillo.
- Certificación GreenGuard para aplicación en interiores gracias a sus bajas emisiones.



Bona Natural Primer

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Preserva el aspecto de la madera virgen.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de barniz:	Imprimación tintada de poliuretano/acrilato al agua de un componente
Contenido en sólidos:	30 %
Disolución:	No diluir. Para mejorar la estabilidad del color a largo plazo, se puede añadir Bona Blocker (consulte la correspondiente ficha técnica).
Tiempo de secado:	2-3 horas (20 °C/60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Bona Roller (microfibra/pelo largo) o aplicador articulado
Rendimiento:	10-12 m ² /l (≈83-100 g/m ²) por capa
Seguridad:	Sin clasificar
Limpieza:	Elimine cualquier residuo de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	Un año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	Envase de 5 litros. 3 envases por caja.
Certificaciones:	GreenGuard

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno y ambiente en que se vaya a utilizar. La superficie debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y también deberá estar seca y sin polvo de lijado, ni aceites, ceras o cualquier otro contaminante. Se recomienda realizar el lijado con abrasivo de grano 120 utilizando un Bona Quattro Disc, o equipo similar para el lijado final de la madera.

Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia. Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 18 y 25 °C, y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan.

La temperatura mínima de uso es de 13 °C.

Se recomienda encarecidamente preparar una muestra de la especificación buscada para evaluar el color y el aspecto general del sistema.

TRATAMIENTO

Bona Natural se puede utilizar en la mayoría de tipos de madera, pero es más apropiado para su uso en suelos de madera más claros «amarillentos», para acentuar y realzar el color claro natural de la madera. Si hubiera ácido tánico u otras sustancias naturales (como en el roble blanco), la exudación de taninos u otras alteraciones pueden afectar al color conseguido, tanto a largo como a corto plazo.

Para mejorar la estabilidad del color a largo plazo, se puede añadir Bona Blocker a Bona Natural; sin embargo, esto no puede evitar por completo que la propia madera cambie de color debido a los efectos del exudado de taninos, la luz ultravioleta, etc., o que afecte al acabado.



Bona Natural Primer

IMPRIMACIÓN AL AGUA

Preserva el aspecto de la madera virgen.

Tratamiento habitual:

Opción #1: 2x Bona Natural + 2x Barniz Bona

Opción #2: 1x Bona Natural + 2x Barniz Bona

Para conseguir el mejor aspecto, utilice Bona Natural con Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Mate, Bona Mega ONE Extra Mate o Bona Wave Extra Mate. No se recomienda utilizar Bona Natural combinado con Bona Mega o Bona Mega Natural si usted está buscando lograr un auténtico aspecto blanco.

Sobre Bona Natural Primer y Bona White siempre deben ser aplicadas dos capas de un barniz de acabado de los mencionados anteriormente. Poner tan sólo una capa de acabado puede provocar que un derrame de algún producto, orina de las mascotas, etc., pueda atravesar esa capa de barniz de acabado y marcar estas imprimaciones pigmentadas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No se recomienda aplicar más de dos capas completas de imprimación y/o barniz al día debido al riesgo de que la madera se hinche en exceso y se abarquille.
- Bona Natural solo debe utilizarse directamente sobre la madera virgen. No se debe utilizar junto con tintes o aceites, ni para recubrir otros acabados.

APLICACIÓN

1. Agite bien el recipiente antes de usarlo e inserte el filtro suministrado. Antes de utilizar Bona Natural se debe filtrar a través de un filtro externo para minimizar la posibilidad de que se formen grumos/partículas no dispersas al aplicarse en el suelo. Vierta el acabado en un recipiente seco y limpio.
2. Aplique Bona Natural de forma uniforme, siguiendo la veta y utilizando un rodillo Bona (microfibra/pelo largo) o un aplicador articulado cubriendo aproximadamente 10-12 m²/l. Evite la acumulación del producto.
3. Deje que se seque durante 2-3 horas.
4. Si va a aplicar dos capas de Bona Natural, se recomienda realizar un lijado entre las capas de imprimación. Si solo se va a aplicar una capa de Bona Natural, el lijado se hará después de aplicar la primera capa de barniz. Realice un lijado suave con el sistema Bona Scrad y un Wing de grano 150 o más fino. También son adecuados los abrasivos Diamond Abrasivos de grano 120. **Lijar la primera capa de Bona Natural primer o Bona White puede suponer eliminar pigmento de su composición y al aplicar el acabado elegido y transparente, se producirían o aparecerían manchas en el pavimento.**
5. Elimine el polvo y complete el tratamiento según lo descrito en la sección de tratamiento.

IMPORTANTE

Bona Natural nunca debería utilizarse como tratamiento final para suelos de madera.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.