

# Bona Decking Oil

## Ficha Técnica

**Bona Decking Oil** es una mezcla concentrada de aceites vegetales, modificado para una impregnación superior y una protección duradera de la madera del deck y otras superficies exteriores de madera. Se realza la veta de la madera natural, mientras que protege contra la penetración de humedad y reduce el potencial de agrietamiento de la madera y deformación.

- Protección duradera contra los elementos meteorológicos
- Contiene protección contra los rayos UV
- Reduce el agrietamiento de la madera y deformación
- Secado rápido y fácil de aplicar
- Bajo contenido de VOC y bajo olor

### Ficha Técnica

Base del producto:	Aceites Vegetales Modificados
Colores:	Neutral, Caoba, Teca, Blanco
VOC:	~6 %
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	- Entre aplicaciones: 30-60 min - Uso ligero: 24 horas
Herramientas:	Brocha ancha, rodillo
Consumo total:	Aprox. 20 m <sup>2</sup> /litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	Sin Clasificar
Riesgo de incendio:	No flamable. Riesgo de auto ignición, mirar la hoja de seguridad para mas información.
Limpieza:	Limpiar las herramientas con aguarras. Material seco puede ser removido con aguarras.
Vencimiento:	2 años, desde la fecha de producción, en envase original sin abrir.
Almacenamiento:	La temperatura no debe bajar de +5°C o exceder +25°C durante el almacenamiento o transporte.
Desecho:	Desechos y envases vacíos deben ser manejados de acuerdo a las regulaciones locales.
Tamaños:	2,5 & 10 litros.

### Preparación

La superficie que se va a tratar debe consistir de madera sin tratar y estar seca. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 18% de humedad relativa. La madera aceitada, encerado y / o descompuesta debe limpiarse a fondo con el sistema de limpieza profunda Bona Deep Clean o Bona Decking Reviver antes de aplicar el aceite nuevo.

Un nuevo deck de madera instalado no debe ser tratado inmediatamente después de la instalación, sino que primero debe ser expuesto a varias semanas a la intemperie. Esto hace que la madera se vuelva porosa y absorbente para la aplicación del Bona Decking Oil.

Condiciones de aplicación óptimas son entre 18° a 25° C. Las altas temperaturas y baja humedad se acortan el tiempo de secado, bajas temperaturas y alta humedad prolongan el tiempo de secado. **Temperatura mínima de uso es de 13° C.**

### Aplicación

#### Madera sin tratar

1-2 aplicaciones posteriores de Bona Decking Oil

Acabado



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Decking Oil

## Ficha Técnica

Acabado



### Aplicación

Agitar bien la lata.

1. Aplique 1-2 capas de aceite de manera uniforme y finamente utilizando una brocha ancha u otro aplicador adecuado.
2. Cuando el deck está saturado, limpie todo el aceite sobrante con un paño de algodón.
3. Deje por lo menos 24 horas de tiempo de secado antes de usar el deck. Evite el tráfico peatonal durante este tiempo. Si llueve en el deck antes de que el aceite se ha endurecido, puede ser necesario volver a aplicar una capa fina de aceite.

**ADVERTENCIA:** BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES. RIESGO DE AUTO-IGNICION. TRAPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE USAN DEBEN SER COLOCADAS EN AGUA O CONTENEDORES DE METAL SELLADOS.

**Tiempo de secado (a 20°C/60% HR):** 24 horas, esperar un mayor tiempo de secado a bajas temperaturas y alta humedad.

### Mantenimiento

Lavar el deck en ocasiones con Bona Soap. Si comienza a mostrar signos de desgaste, es decir un color mas claro o la apariencia de que se esta secando entonces es posible aplicar una capa adicional de Bona Decking Oil para mejorar la superficie y extender la longitud de vida antes de que el desgaste vaya demasiado lejos. Madera gris, madera podrida se debe limpiar a fondo con el sistema de limpieza profunda o Bona Decking Reviver antes de volver a aceitar.

Instrucciones detalladas en: [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Notas Importantes

La información proporcionada está preparada para el mejor de nuestros conocimientos actuales y no pretende ser completa. El usuario es responsable de establecer que el producto y recomendaciones aquí expuestas son aptas para el propósito designado, el tipo de madera y la situación actual antes de usar. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Una aplicación profesional y por lo tanto exitosa del producto está fuera de nuestro control. En caso de duda hacer una prueba preliminar o en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los paquetes y hojas de datos de seguridad antes de usar este producto.



2.5 L

Bona